

# FISA TEHNICA

**COD PRODUS: LW0GS40**

<b>DESCRIEREA PRODUSULUI</b>	Lac pe baza de APA destinat sistemelor de lacuire conventionale. Prezinta luciu ridicat, rezistență mare la frecare și flexibilitate buna in lucru.
<b>UTILIZARE</b>	Pentru toate tipurile de hartie si carton (sau alte materiale, cu testare prealabila);
<b>APLICATII</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Destinat aplicatiilor off-line;</li><li>• Destinat aplicatiilor pe o singura parte;</li><li>• Destinat sistemelor de lacuire conventionala (sisteme cu rola Anilox/2);</li></ul>
<b>VASCOZITATE(DIN 4MM, 20°C)</b>	40-50 sec.
<b>LUCIU (60° GLOSSMETRU)</b>	50-60
<b>USCARE</b>	Aer cald sau lampa IR;
<b>ACOPERIRE</b>	Mare
<b>GREUTATE SPECIFICA</b>	1,00-1,05g/ml
<b>AMBALARE</b>	Canistra 20/25kg Butoi 200kg IBC 1000kg
<b>PRE LACUIRE</b>	Inainte de utilizare, verificati rezistenta rolor de lacuire si asigurati-va ca sistemul de lacuire este curat si nu contine alte substante. Efectuati un test inainte de utilizare efectiva.
<b>MASURI DE SIGURANTA</b>	Purtati ochelari de protectie si manusi din cauciuc. Evitati inhalarea vaporilor si contactul direct cu ochii si pielea.
<b>DEPOZITARE</b>	-Termen de utilizare: 6 luni de la data productiei; -Temperatura de pastrare: 5-30°C; -A se pastra in ambalajele originale; -A se feri de inghet, caldura si lumina;
<b>TRANSPORT</b>	A nu se transporta la temperaturi sub 0°C; Nu este periculos ADR;
<b>OBSERVATII</b>	-Amestecati/omogenizati bine inainte de utilizare; -Strat de aplicare recomandat: 3-7g/m <sup>2</sup>

Informatiile din aceasta fisa tehnica sunt conform celor mai bune cunostinte/cercetari/analize ale noastre.Totusi, aceste informatii sunt orientative, cu titlu de reper.Utilizatorul/Cumparatorul trebuie sa verifice si sa decida daca produsul corespunde necesitatilor si cerintelor sale.